

Nylo 是一種口品為紡織市場銘記制定。為尼龍、合成纖維和滌綸織物設計。Nylo 基本上是單組分系統儘管可以用一種催化劑來提高電阻特性。

性能屬性

- 優越的不透明度
- 優異的附著力
- 精湛的靈活性
- 輝煌洗色牢度
- 幹的膜顯示優異的耐屬性

推薦的襯底

- 尼龍織物
- 滌綸織物
- 合成纖維織物

顏色範圍

- 全方位的不透明的顏色都可用
- 金屬色
- 螢光燈
- 閃閃發光
- 關於請求其他特價

變薄

為了獲得最佳結果建議 10-15% 添加稀釋劑 (SV100) 或緩凝劑 (SV200)。

乾燥

Nylo 油墨將機架在 20-25 分鐘，具體取決於室溫乾燥

催化劑

Nylo 可以用作一個簡單的單組分系統但更苛刻的要求 — Nylo 催化劑推薦混入基地的顏色。為獲得最佳效果，建議 10% 加入催化劑。NL 催化劑提高附著力和牢度性能，減少粘連情況惡化一段時間的機會。催化的油墨有大約 8 個小時的壽命。

網格

34 62 T 建議為獲得最佳效果

存儲

護理應採取在位於一個酷 (60-80 ° F/15-27 ° C) 黑暗的地方的密閉容器中存儲油墨。以適當的條件，未開封的油墨預計將有大約十二 12 個月的顏色和白色，從製造日期六 6 個月的貨架壽命。

預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含口明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布（不使用溶劑）。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子均不承擔責任或義務的任何使用者，買方，買方、分銷商或其他人或實體的任何特殊、直接、間接、附帶或間接的損害賠償，然而造成、包括但不限於、個人傷亡、損失的業務，利潤損失，或其他損害，不論買方須有通知，高聚物的可能性或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

給出了聚合物的保修是代替所有其它明示或暗示的包括但不限於為特定用途的默示擔保默示適售性，和其他任何暗示的擔保所口生的處理、性能、客口使用或貿易課程。