



#6918 DF Solar Shield Clear

UV Curable Screen Prints and Roller Coat Inks

高分子已泛黃太陽盾明確疊印的顏色防止陽光曝曬。這明確包含紫外線抑制劑有效地防止顏料形式衰落。多耐福太陽能遮罩清楚，當對標準 DF 顏色套印將忍受 5 年的直接太陽和元素暴露，不產生裂紋、剝落或褪色。DF 太陽盾被印在 .010 聚碳酸酯和 2.5 mil，五 5 年靈活的白色乙烯基，通過 280 平織網。每英寸融合 D 燈泡在 60 英尺每分鐘 600 瓦特治癒兩者均治癒。

溶劑和化學阻力

多耐福太陽能遮罩明確表明接受抗 12 小時以 5 毫米手錶玻璃測試滴下列溶劑的結論

- 人民聖戰者組織
- 丙酮
- 丙酮
- 投資促進機構
- 正庚酮
- 揮發性漆稀釋劑
- 丙酮動液
- 乙酮基乙酸 Buytcel

治療參數

每英寸中壓汞燈至少 225 Mj 輸出 1 200 瓦特

網格

280-355 (110-140 釐米) 平紋

刮刀

80 硬度聚氨基甲酸酯

混合

太陽盾明確提供在準備印刷粘度和可以使用直接從容器。不建議細化。

存儲

護理應採取在位於一個酷 (60-80 ° F/15-27 ° C) 黑暗的地方的密閉容器中存儲油墨。以適當的條件，未開封的油墨預計將有大約十二 12 個月從製造日期，白色油墨六 6 個月的貨架壽命。

預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含說明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布（不使用溶劑）。沖洗用肥皂和水災區

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子美國不得有任何責任或義務的任何使用者、買方、買方、轉銷商或其他人或實體的任何特殊的、直接的、間接的、附帶的或相應損害，然而，包括無限制、個人責任、業務損失、利潤損失或其他損害的不論買方須有通知的可能性的分子美國或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

高分子的保修給予替代所有其他明示擔保，明示或暗示，包括但不是限於用於某一特定用途的適用性的默示，默示適售性，和其他任何暗示的擔保交易、性能、客戶使用或貿易過程所產生。