

DurCeram 玻璃底漆已專門制定了作為抹去對引物，以提高聚合物穩數位和螢幕印刷油墨對各種基材的附著力。

### 性能屬性

- 容易申請
- 良好的清晰度光學明確申請
- 快幹倍
- 提供良好的介面之間難以堅持基板和美國訴墨水系統
- 推薦用於室內和室外應用
- 從購買之日起 12 個月的保質期

### 推薦的襯底

- 壓克力
- 鋁
- 玻璃
- 聚乙□
- 聚苯乙□
- 聚丙□
- 壓力敏感乙□
- 鋼和塗層的金屬板
- 瓷磚

### 應用程式

#17853 引物的設計用作抹上底漆。應用 17853 于清潔、不起毛的幹布和擦到基體上要列印。塗底漆確保非常薄的、統一的存款實現跨整個基板上整個基板。

### 處理

表面處理必須相對乾淨和乾燥。滋潤清潔、柔軟、吸水，絨布 DurCeram 解決方案和大力抹承印物在一個方向。經驗表明，只有很薄一層（單層） DurCeram 解決方案給出了最好的和最一致的結果。努力實現單層，引物的地區應重新擦拭（在一個方向）具有鮮、乾淨、不起毛，幹布立即後初始應用程式。是引物基體應該是不可見的殘膜完全乾燥。在正常室溫條件下，最好等待 8-12 小時前應用的油墨，以便任何殘留的水分可以蒸發。110°F 10 分鐘烘烤新漆的部分可以進一步提高粘附。

### 存儲

本品應存放在溫度之間 65 — 90 度緊蓋的容器中。DurCeram 總是應遠離熱源、火花和火焰。處理 DurCeram 的所有人員必須戴手套和眼睛防護。立即清理漏油。如果本品真的與皮膚接觸，用清潔的幹布擦（不使用溶劑）。洗患處用肥皂和水。

### A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子均不承擔責任或義務的任何使用者，買方，買方、分銷商或其他人或實體的任何特殊、直接、間接、附帶或間接的損害賠償，然而造成、包括但不限於、個人傷亡、損失的業務、利潤損失，或其他損害，不論買方須有通知，高聚物的可能性或任何此類損害的可能性。

### B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

給出了聚合物的保修是代替所有其它明示或暗示的包括但不限於為特定用途的默示擔保默示適售性，和其他任何暗示的擔保所產生的處理、性能、客戶使用或貿易課程。