

DC di prestigio è un estremamente durevole, inchiostro curabile UV digitale stampa specificamente formulato per punto di acquisto e punto di vendita applicazioni su vasta gamma di materie plastiche. Questo sistema unico è in grado di polimerizzazione sotto sia standard vapori di mercurio, nonché condizioni di LED. Con caratteristiche di eccezionale adesione, post stampa operazioni di finitura come morire-taglio, CNC routing e taglio a ghigliottina può essere eseguite senza scheggiatura o la perdita di adesione dell'inchiostro al materiale. Le caratteristiche distintive della serie Prestige permette per le proprietà di resistenza all'acqua e prodotto chimico sui materiali coroplast, stirene e vinile. Questo sistema è fatto con pigmenti di grado automotive per le proprietà eccellente resistente alla luce.

#### Proprietà di prestazioni

- LED/Mercury Vapor curabile
- Resistente all'acqua
- Resistente all'isopropanolo (99%), Windex
- Elevata opacità bianco
- Matrice di colore brillante
- Fabbricato per entrambi presse piane letto e rotolo utilizzando la matrice di testa di Ricoh Gen 5

#### Substrati consigliati

- Coroplast
- FIANCHI
- PETG
- In policarbonato
- PVC espanso
- Vinile Banner
- Pressione sensibile vinile

#### Linee guida di trattamento/trasformazione

Inchiostro in grado di curare anche quando si utilizza una finestra di cura ottimale del minimo  $\text{mJ}/135 \text{ 1.285 W} / \sqrt{\text{cm}^2}$ . Precollaudò è incoraggiato su tutti i substrati per trovare il tasso di guarigione minimo necessario per singole azioni. Ciò dovrebbe fornire la cura completa del prodotto.

#### Disponibilità colore

24270 PS-DC/G5 POP giallo  
24271 PS-DC/G5 POP Magenta  
24272 PS-DC/G5 POP ciano  
24273 PS-DC/G5 POP nero  
24274 PS-DC/G5 POP luce Magenta  
24275 PS-DC/G5 POP Light ciano  
24276 PS-DC/G5 POP bianco

#### Solidità alla luce

Durabilità esterna è indicato come non avendo nessun deterioramento visivo dell'immagine stampata visto dalla sua destinazione distanza di osservazione. Inchiostro di durata all'aperto è ben progettato per sopportare l'esposizione all'aperto per due 2 – tre 3 anni.

Di macchina accelerata agenti atmosferici sono norme di riferimento e non possono riprodurre precisamente le prestazioni effettive all'aperto. Basato sulla correlazione preliminare di test accelerati rispetto al tempo reale esposizione, 500 ore equivale a circa un anno, 45° sud della Florida.

#### Deposito

Prestare la massima attenzione a conservare inchiostro in contenitori ben chiusi, situati in un luogo buio e fresco (60-80° F/15-27° C). Con i termini adatti, inchiostro non aperto dovrebbe avere una durata di circa 12 dodici mesi dalla data di fabbricazione, sei 6 mesi per gli inchiostri di bianchi.

#### Precauzioni

Leggi la scheda di dati di sicurezza prima della lavorazione. Esso contiene le istruzioni per le precauzioni da adottare durante la gestione inchiostri. Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, pulire con un panno pulito e asciutto (non usare solventi). Lavare e risciacquare le zone interessate con acqua e sapone.

#### A. responsabilità di garanzia per l'acquisto e i costi di installazione

Nonostante nulla fornite nel presente documento o qualsiasi altro materiale scritto al contrario, polimerici garantisce che solo il prezzo di acquisto e costi di installazione. Polimerici US non avremo alcuna responsabilità o obbligo per qualsiasi utente, acquirente, acquirente, distributore o altra persona o entità per eventuali danni speciali, diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, comunque causati, inclusi senza limitazione, responsabilità personale, perdita di affari, perdita di profitto o altri danni, indipendentemente dal compratore hanno informata polimerici noi della possibilità o la probabilità di tali danni.

#### B. limitazione delle garanzie implicite e idoneità per un fine particolare



# Prestige DC

*UV Digital Multipurpose*  
*For Ricoh Gen5 Head Technology*

---

Di polimerici presenta garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, incluso ma non limitato a una garanzia implicita di idoneità per uno scopo particolare, di una garanzia implicita di commerciabilità e qualsiasi altra garanzia derivante da un corso di trattativa, prestazioni, utilizzo della clientela o commercio implicita.