

La serie di flexo UV di FlexoPro è stata sviluppata utilizzando la tecnologia avanzata di foto iniziatore per promuovere la reticolazione dell'inchiostro senza l'uso di benzofenone o ITX. Le proprietà reologiche degli inchiostri FlexoPro permettono una vasta gamma di rullo anilox per essere utilizzato (,8-5.5 colori BCM, bianco di 15-20). Ciò avviene utilizzando pigmenti di particelle superfini che più facilmente vengono trasferiti attraverso le cellule bene dell'anilox, eliminando l'intasamento. La serie FlexoPro è stato sviluppato siliconi per produrre le etichette di qualità più alte utilizzate con foil a freddo adesivi e rivestimenti in printable per ulteriori dettagli. FlexoPro inchiostri curare con UV standard o sistemi di lampade UV LED. Bianco artico FlexoPro esibisce eccellente opacità e verrà eseguito sia flexo UV e serigrafica rotativa.

Attributi FlexoPro

- Benzofenone e ITX gratis
- Compatibile con la maggior parte dei materiali in lastre Flexo UV sul mercato
- Velocità di cura eccellente pur mantenendo la flessibilità del prodotto finito
- Esente da silicone
- Flusso superiore dei colori quadricromia altamente pigmentato
- Latitudine di vasta adesione permettendo i prodotti da utilizzare su una vasta gamma di substrati

Substrati consigliati

- Rivestito e non rivestito di carta e cartone
- Carta patinata per etichette a trasferimento termico
- BOPP, OPP e OPP co-estruso con trattamento corona in linea
- Substrati metallici in nobilitato (cassette per liquori)
- Top rivestito PP

Colori disponibili

- 23300 FlexoPro processo UV ciano
- FlexoPro 23301 processo UV Magenta
- 23302 FlexoPro processo UV giallo
- 23303 FlexoPro processo UV nero
- 23304 FlexoPro UV artico bianco (Flexo / RS)

Deposito

Prestare la massima attenzione a conservare inchiostro in contenitori ben chiusi, situati in un luogo buio e fresco (60-80° F/15-27° C). Con i termini adatti, inchiostro non aperto dovrebbe avere una durata di circa 12 dodici mesi per colori e sei 6 mesi per il bianco, dalla data del produttore.

Precauzioni

Leggi la scheda di dati di sicurezza prima della lavorazione. Esso contiene le istruzioni per le precauzioni da adottare durante la gestione inchiostri. Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, pulire con un panno pulito e asciutto (non usare solventi). Lavare e risciacquare le zone interessate con acqua e sapone.

R. garanzia responsabilità limitata all'acquisto e i costi di installazione

Nonostante nulla fornite nel presente documento o qualsiasi altro materiale scritto al contrario, polimerici garantisce che solo il prezzo di acquisto e costi di installazione. POLIMERICI non avrà alcuna responsabilità o obbligo per qualsiasi utente, acquirente, acquirente, distributore OR OTHER persona OR ENTITY FOR ANY SPECIAL, diretta, indiretta, incidentali, o consequenziali, tuttavia causati, compresi senza alcuna limitazione, lesioni personali, perdita di affari, perdita di profitto, o altri danni, indipendentemente dal fatto che acquirente hanno informata polimerici della possibilità o la probabilità del verificarsi di tali danni.

B. limitazione delle garanzie implicite e idoneità per un fine particolare

POLIMERICO VIENE FORNITA GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE MA NON LIMITATE A GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI UNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ E QUALSIASI ALTRA GARANZIA DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTATIVA, PRESTAZIONI, UTILIZZO DELLA CLIENTELA O COMMERCIO IMPLICITA.