



Este producto a base de agua ha sido especialmente formulado para satisfacer la industria de tarjeta de crédito requisitos de laminación. Proporciona un vínculo resistente con alta fuerza de cáscara cuando se aplica a PVC, vinilo u otra tarjeta de crédito laminados.

Selección de la emulsión

Plantilla y salida de bloque deben ser solvente y resistente al agua. Uso de emulsiones de curado dual diseñado para construir plantilla minimizado y suavidad sobre malla son los mejores.

Más delgado

Producto se suministra listo para su uso, sin embargo, puede diluirse con hasta un 5% agua desionizada según sea necesario.

Selección del acoplamiento

Usar una malla de monofilamento de 230-355 (90 – 140 c) armadura llana

Más delgado

Producto se suministra listo para su uso, sin embargo, puede diluirse con hasta un 5% agua desionizada según sea necesario.

Manipulación y almacenamiento

Producto es sensibles a la temperatura, proteger de la congelación

Limpiar

Limpiadores solventes más convencionales funcionan bien

Viscosidad

2.000 – 2.500 cps, a 72 grados F

Contenido de VOC

< 1% por galón

Fuerza de cáscara de Instron

Fuerza de cáscara típica superior a 8.25, dependiendo del peso de la capa

De laminación

Requiere una temperatura de por lo menos 280-305 grados F, con un tiempo de permanencia del calor de catorce a dieciséis minutos (14-16)

A. garantía limitada de la responsabilidad y los costes de instalación

Sin perjuicio de lo establecido en este documento o cualquier otro material escrito por el contrario, poliméricos sólo garantiza que el precio de compra y los costos de instalación. Poliméricos Estados Unidos no tendremos ninguna responsabilidad ni obligación para cualquier usuario, comprador, distribuidor o persona o entidad por cualquier especiales, directos, indirectos, incidentales o consecuentes daños, sin embargo, incluyendo, sin limitación, responsabilidad personal, pérdida de negocio, pérdida de ganancias u otros daños, incluso comprador deberá haber informado poliméricos nos de la posibilidad o probabilidad de dichos daños.

B. limitación de garantía y aptitud para un propósito en Particular

Se da garantía de polimérico reemplaza toda otra garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a una garantía implícita de aptitud para un propósito particular, garantía de una garantía implícita de comerciabilidad y cualquier otro que surja de un curso de negociación, rendimiento, consumo del cliente o comercio.