

DC de prestigio es una extremadamente durable, tinta curable Ultravioleta digital impresión formulada específicamente para aplicaciones de punto de venta en amplia gama de plásticos y punto de venta. Este sistema único es capaz de curar en Vapor de mercurio estándar, así como condiciones de LED. Con características excepcionales de adherencia, post operaciones de acabado de impresión como troquelado, fresado CNC y corte de la guillotina pueden realizarse sin saltar del borde o pérdida de la adherencia de la tinta al material. Las características distintivas de la serie Prestige permite propiedades de resistencia química y agua en materiales coroplast, estireno y vinil. Este sistema se hace con pigmentos de calidad para las propiedades de la luz excelente.

Propiedades de rendimiento


- LED/mercurio Vapor Curable
- Resistente al agua
- Resistente a isopropanol (99%), Windex
- Blanco alta opacidad
- Variedad de Color brillante
- Fabricado para ambas Prensas de cama y rodillo planas utilizando la matriz principal Ricoh Gen 5

Sustratos recomendados

- Coroplast
- CADERAS
- PETG
- Policarbonato
- PVC expandido
- Banner de vinilo
- Vinilo sensible presión

Directrices de procesamiento/curado

La tinta se cura bien cuando se utiliza una ventana de curación

óptima de mínimo 135 mJ/1.285 con . Pretesting se recomienda en todos los sustratos para encontrar la tasa de curación mínima necesaria para las acciones individuales. Esto debería proporcionar la curación completa del producto.

Disponibilidad de color

- 24270 PS-DC/G5 POP amarillo
- 24271 PS-DC/G5 POP Magenta
- 24272 cian de POP PS-DC/G5
- 24273 PS-DC/G5 POP negro
- 24274 PS-DC/G5 POP Light Magenta
- 24275 PS-DC/G5 POP Light Cyan
- 24276 PS-DC/G5 POP blanco

A. garantía limitada de la responsabilidad de comprar y los costes de instalación

Sin perjuicio de lo establecido en este documento o cualquier otro material escrito por el contrario, poliméricos sólo garantiza que el precio de compra y los costos de instalación. Poliméricos Estados Unidos no tendremos ninguna responsabilidad ni obligación para cualquier usuario, comprador, comprador, distribuidor o persona o entidad por cualquier especiales, directos, indirectos, incidentales o consecuentes daños, sin embargo, incluyendo, sin limitación, responsabilidad personal, pérdida de negocio, pérdida de ganancias u otros daños, incluso comprador deberá haber informado poliméricos nos de la posibilidad o probabilidad de dichos daños.

B. limitación de garantía y aptitud para un propósito en Particular

Se da garantía de polimérico reemplaza toda otra garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a una garantía implícita de aptitud para un propósito particular, garantía de una garantía implícita de comerciabilidad y cualquier otro que surja de un curso de negociación, rendimiento, consumo del cliente o comercio.

Solidez a la luz

Durabilidad exterior se muestra como ningún deterioro visual de la imagen impresa cuando se mira desde su destino distancia de visión. Tinta de durabilidad al aire libre está bien diseñada para soportar la exposición al aire libre por dos 2, tres 3 años.

La máquina acelerada erosión es estándares de referencia y no puede reproducir precisamente el rendimiento real al aire libre. Basado en la correlación previa de pruebas aceleradas versus tiempo real exposición, 500 horas se compara a aproximadamente un año, 45° sur de la Florida.

Almacenamiento de información

Debe tenerse cuidado para almacenar tinta en recipientes herméticamente cerrados en un lugar oscuro fresco (60-80° F/15-27° C). Con las condiciones adecuadas, se espera que la tinta sin abrir tienen una vida útil de aproximadamente doce 12 meses desde la fecha de fabricación, seis 6 meses para las tintas blancas.

PRECAUCIONES

Lea la hoja de seguridad antes del procesamiento. Contiene las instrucciones de precauciones a tomar al manipular tintas. Si la tinta entra en contacto con la piel se limpie con un paño limpio y seco (no utilice solventes). Lave y enjuague las áreas afectadas con agua y jabón.