

DurCeram imprimación ha sido especialmente formulado como un primer wipe on para mejorar la adherencia de poliméricos U.V. Digital y pantalla tintas para diversos sustratos.

### Propiedades de rendimiento

- Fácil de aplicar
- Claridad excelente para aplicaciones ópticamente transparente
- Tiempos de secado rápido
- Ofrece una excelente interfaz entre el difícil adherirse al sustrato y el sistema de tinta U. V.
- Recomendado para aplicaciones interiores como al aire libre
- Vida útil 12 meses desde la fecha de compra

### Sustratos recomendados

- Acrílico
- Aluminio
- Vidrio
- Polietileno
- Poliestireno
- Polipropileno
- Vinilo sensible presión
- Acero y paneles de metal revestidos
- Azulejo de

### Aplicación

#17853 cartilla está diseñada para ser utilizada como un trapo en la cartilla. Aplicar 17853 a un paño limpio, seco sin pelusa y limpie sobre el sustrato a imprimir. Cubrir el sustrato entero con cartilla asegurándose de que se logra un depósito muy fino y uniforme en el sustrato todo.

### Procesamiento de

La superficie a tratar debe estar relativamente limpia y seca. Humedecer un paño limpio, suave y absorbente de la pelusa con la solución de DurCeram y frote vigorosamente sobre el sustrato en una sola dirección. La experiencia ha demostrado que sólo una capa muy delgada (monocapa) de la solución de DurCeram da los resultados mejores y más consistentes. En un esfuerzo por lograr una monocapa, el área preparado debe volver a limpiar (en una sola dirección) con un estilo fresco, limpio, libre de pelusa, paño seco inmediatamente después de la aplicación inicial. El sustrato que está cebado debe estar completamente seco con ningún residuo de película visible. Bajo condiciones de temperatura normal, es mejor esperar 8-12 horas antes de aplicar la tinta para que toda la humedad residual puede evaporarse. Adherencia puede mejorarse aún más por la parte recién preparada de cocción durante 10 minutos a 110 ° f.

### Almacenamiento de información

Este producto se debe almacenar a una temperatura entre 65-90 ° f en un recipiente bien cubierto. DurCeram siempre debe mantenerse alejado del calor, chispas y llamas. Todo el personal de manejo de DurCeram debe usar guantes y protección de ojo. Limpie los derrames inmediatamente. Si el producto entran en contacto con la piel, limpiar con un paño limpio y seco (no utilice solventes). Lave el área afectada con agua y jabón.

### A. garantía limitada de la responsabilidad y los costes de instalación

Sin perjuicio de lo establecido en este documento o cualquier otro material escrito por el contrario, poliméricos sólo garantiza que el precio de compra y los costos de instalación. POLIMÉRICOS no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación para cualquier usuario, comprador, comprador, distribuidor o otra persona o entidad de cualquier especial, directo, indirectos, INCIDENTALES, o consecuentes, sin embargo causó, incluyendo sin limitación, lesiones personales, pérdida de negocios, pérdida de beneficio, o otros daños, incluso comprador deberá haber informado poliméricos de la posibilidad o probabilidad de dichos daños.

### B. limitación de garantía y aptitud para un propósito en Particular

POLÍMEROS SE DA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y CUALQUIER OTRA GARANTIA QUE SURJA DEL CURSO DE NEGOCIACIÓN, RENDIMIENTO, CONSUMO DEL CLIENTE O COMERCIO.