

Polimérico ofrece una tinta de efectos especiales únicos para crear superficies de pizarra pantalla impresa. Esta tinta es conveniente para el uso en estireno, vinilo rígido y cartulina. El acabado pizarra es apto para escritura con tiza y toallitas limpia para su reutilización.

Debido al acabado satinado de esta tinta es adecuado también para aplicaciones claro mates. Cuando se imprime, la gama de brillo es 15-20 a 60 grados.

Coincidencia de colores está disponible.

Mezcla

Mezclar bien antes de usar

Malla

305 ligamento recomienda

Debido a los requerimientos únicos de un acabado de pizarra pruebas previas antes de la producción se recomiendan para asegurar su idoneidad para el uso. Polimérica no garantiza la idoneidad de tintas como una superficie de escritura de tiza.

Almacenamiento de información

Debe tenerse cuidado para almacenar tinta en recipientes herméticamente cerrados en un lugar oscuro fresco (60-80° F/15-27° C). Con las condiciones adecuadas, se espera que la tinta sin abrir tienen una vida útil de aproximadamente doce 12 meses para los colores y seis 6 meses para el blanco, desde la fecha del fabricante.

A. garantía limitada de la responsabilidad y los costes de instalación

Sin perjuicio de lo establecido en este documento o cualquier otro material escrito por el contrario, poliméricos sólo garantiza que el precio de compra y los costos de instalación. POLIMÉRICOS no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación para cualquier usuario, comprador, distribuidor o otra persona o entidad de cualquier especial, directo, indirectos, INCIDENTALES, o consecuentes, sin embargo causó, incluyendo sin limitación, lesiones personales, pérdida de negocios, pérdida de beneficio, o otros daños, incluso comprador deberá haber informado poliméricos de la posibilidad o probabilidad de dichos daños y perjuicios.

B. limitación de garantía y aptitud para un propósito en Particular

POLÍMEROS SE DA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y CUALQUIER OTRA GARANTIA QUE SURJA DEL CURSO DE NEGOCIACIÓN, RENDIMIENTO, CONSUMO DEL CLIENTE O COMERCIO.

Escobilla de goma

Lámina de poliuretano de 80 durómetro aguda

Parámetros de curación

1-200 vatios por pulgada mercurio vapor lamo mínimo con velocidad de la banda de 40 fpm. (aproximadamente 225 Mj)

PRECAUCIONES

Lea la hoja de seguridad antes del procesamiento. Contiene las instrucciones de precauciones a tomar al manipular tintas. Si la tinta entra en contacto con la piel se limpie con un paño limpio y seco (no utilice solventes). Lave y enjuague las áreas afectadas con agua y jabón.