

本水性產品已專門制定了以滿足複膜要求信用卡行業。它具有高剝離強度時應用於 PVC、
乙炔或其他信用卡層壓板提供了堅固的債券。

乳狀液的選擇

模具和塊出必須是溶劑和耐水性。雙重固化乳液使用設計為最小化的模具生成，在網格的光滑性最好。

稀釋劑

本品提供準備使用，然而，它可能會稀釋或達 5% 去離子水，根據需要。

網目選擇

用一個 230-355 (90-140 c) 平紋單絲網格

稀釋劑

本品提供準備使用，然而，它可能會稀釋或達 5% 去離子水，根據需要。

處理和儲存

本品對溫度很敏感，從凍結保護

清理

最傳統的溶劑清潔工的工作很好

粘度

2,000 — 2,500 的 cps，在華氏 72 度

VOC 含量

< 1% 每加侖

英斯特朗剝離強度

典型的剝離強度超過 8.25，取決於塗層重量

層壓

要求溫度的至少 280-305 華氏度，與熱駐留時間十四至十六分鐘 (14-16)

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子美國不得有任何責任或義務的任何使用者、買方、買方、轉銷商或其他人或實體的任何特殊的、直接的、間接的、附帶的或相應損害，然而，包括無限制、個人責任、業務損失、利潤損失或其他損害的不論買方須有通知的可能性的分子美國或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

高分子的保修給予替代所有其他明示擔保，明示或暗示，包括但不是限於用於某一特定用途的適用性的默示，默示適售性，和其他任何暗示的擔保交易、性能、客口使用或貿易過程所口生。