



Permabond #11770

Gravure Clear Adhesive

本水性口品已專門制定，以滿足信用卡行業覆膜要求。它具有高剝離強度時應用於 PVC、乙口或其他信用卡層壓板提供了堅固的債券。PermaBond 明確凹印膠提供極快幹倍和適合使用兩側柔印和凹印的應用程式。

塗料的重量

建議不低於個的.24 輪應用-.30 克。較高或較低的存款可能需要根據複膜要求。

粘度

30 秒 +-5, 察恩杯在 72 華氏度

稀釋劑

口品提供準備使用，然而，它可能會稀釋或達 5%去離子水，根據需要。

VOC 含量

15 盎司每加侖

處理和儲存

口品對溫度很敏感，從凍結保護

英斯特朗剝離強度

典型的剝離強度超過 6.500, 取決於塗層重量

清理

最傳統的溶劑清潔工的工作很好

層壓

要求溫度的至少 280-305 華氏度，與熱駐留時間十四至十六分鐘 (14-16)

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子美國不得有任何責任或義務的任何使用者、買方、買方、轉銷商或其他人或實體的任何特殊的、直接的、間接的、附帶的或相應損害，然而，包括無限制、個人責任、業務損失、利潤損失或其他損害的不論買方須有通知的可能性的分子美國或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

高分子的保修給予替代所有其他明示擔保，明示或暗示，包括但不是限於用於某一特定用途的適用性的默示，默示適售性，和其他任何暗示的擔保交易、性能、客口使用或貿易過程所口生。