

UVD 流行是經久耐用，UV 固化型、數位印刷油墨專為購買點、銷售點應用程式。這一系列展品到各種常見流行 /POS 基材的附着力。UVD 流行是化學和耐水性。與卓越的粘性的特點，進行與最小的邊鑿印後整理操作。UVD 流行用只用最好長期的口外顏料，為你認證印表機的顏色提供了優秀的色域。

### 性能屬性

- 耐化學腐蝕性
- 粘連範圍極為廣泛
- 靈活的多層建築
- 劃傷和擦傷耐
- 高架的顏色強度為背光應用程式的
- 輝煌的顏色陣列和高的密度
- 非阻塞的兩個側建設
- 為卷到卷，以及平板製造壓力機
- 耐水性
- 整理好後列印

### 推薦的襯底

- 壓克力
- ABS
- 鋁和彩繪金屬標牌材料
- 卡片
- 波紋的塑膠
- 擴大的 PVC
- 泡沫塑膠板
- 高影響苯乙□（臀部）
- HDPE（最少 40 達因）
- PETG（聚□）
- 寵物電影
- 聚碳酸□
- 聚乙□橫幅
- P.S 乙□和反光的乙□基
- 靜電吸附乙□基
- 乙□基橫幅
- 許多其他 POP/POS 材料

### 顏色可用性

CMYK  
CMYK 的光  
白色

### 固化的準則

油墨會治癒好時利用 200 — 250 mJ 最佳治療視窗 /  $\text{cm}^2$ 、755 mW /  $\text{cm}^2$  是每英寸水銀蒸氣燈一般取得的兩 2 300 瓦特。這應提供□品的徹底治癒。粘連應從固化單位與財政的黏附力開發初始聚合四 4 小時□ 95% 的最低。如果注意到失去光澤或不足治療粘連，降低飽和度水準將增加透光，改善治療。UVD POP 系統，當正常固化後發展極其耐用和靈活的墨膜。即使正確固化的油墨發展極其耐用和靈活的墨膜。即使固化的油墨膜已經被改造為優化加工和處理，印表機必須負責承擔預測試和排位賽前印刷生□參數。強度的治療、重量或厚度的材料和/或環境溫度升高和列印和存儲環境的濕度會影響一些媒體。

### 耐光牢度

Emmaqua 廣泛風化試驗目前正在進行。估計外部耐久性是三到三年。風化加速的機是參考標準，而不能精確地複製實際的□外演出。基於事先相關性的加速試驗與即時曝光，500 小時等同於大約一年，45 度南佛羅里達州。

### **存儲**

護理應採取在位於一個酷 (60-80 ° F/15-27 ° C) 黑暗的地方的密閉容器中存儲油墨。以適當的條件，未開封的油墨預計將有大約十二 12 個月從製造日期，白色油墨六 6 個月的貨架壽命。

### **預防措施**

讀前處理的安全資料表。它包含口明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布（不使用溶劑）。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。

#### **A. 保修責任限於購買和安裝成本**

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子美國不得有任何責任或義務的任何使用者、買方、買方、轉銷商或其他人或實體的任何特殊的、直接的、間接的、附帶的或相應損害，然而，包括無限制、個人責任、業務損失、利潤損失或其他損害的不論買方須有通知的可能性的分子美國或任何此類損害的可能性。

#### **B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途**

高分子的保修給予替代所有其他明示擔保，明示或暗示，包括但不是限於用於某一特定用途的適用性的默示，默示適售性，和其他任何暗示的擔保交易、性能、客口使用或貿易過程所口生。



**UVD-POP**  
*Digital ink system*