

開發了高分子煙幕 +;反塗鴉 / 火焰抑制塗料的各種材料和應用程式。阻燃材料上列印時，煙幕 + 塗料已通過 701 防火測試和加州代碼標題 19，嚴格的檢測要求。煙幕 + 反塗鴉屬性不像任何口品在行業;與耐溶劑、油漆、標記、清潔工、氣體、醬汁、芥末、紅酒和酸。煙幕 + 極快，在行、高速度和治療，治癒無阻塞。煙幕 + UV 塗料具有良好的接觸清晰度和將不會減少它塗圖形的視覺美學。它是理想的膠印、柔印、螢幕和數位印刷的圖形，牆面覆蓋物使用。

螢幕/輥-外套

230-建議 305 平織網。當建議的輥式塗布.5 至 1.0 mil 幹膜。

固化

1-每英寸介質壓力蒸氣燈至少 130 Mj Mj 輸出
200/300 瓦特 / 釐米²
(最低 400 兆瓦 / 釐米²)

傳送帶的速度

65-70 英尺每分鐘根據燈效率和散熱量

刮刀

鋒利的 80 硬度聚氨口葉片

覆蓋範圍

2500年-每加侖 2800 平方公尺

存儲

護理應採取在位於一個酷 (60-80 ° F/15-27 ° C) 黑暗的地方的密閉容器中存儲油墨。以適當的條件，未開封的油墨預計將有大約十二 12 個月的顏色和白色，從製造日期六 6 個月的貨架壽命。

預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含口明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布（不使用溶劑）。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子均不承擔責任或義務的任何使用者，買方，買方、分銷商或其他人或實體的任何特殊、直接、間接、附帶或間接的損害賠償，然而造成、包括但不限於、個人傷亡、損失的業務，利潤損失，或其他損害，不論買方須有通知，高聚物的可能性或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

給出了聚合物的保修是代替所有其它明示或暗示的包括但不限於為特定用途的默示擔保默示適售性，和其他任何暗示的擔保所口生的處理、性能、客口使用或貿易課程。



Checkmate FL

